



المحاضره الثانيه

مده المحاضرات : ساعتين

المحتوي :

- لوح الالومنيوم
- لفائف الالومنيوم
- سبائك الالومنيوم
- المعالجه الحراريه
- الافلام اللاصقه
- لوح الالومنيوم الخلفي
-

لوح الألومنيوم

➤ كيف يتم الحصول على خام الألومنيوم

الألومنيوم هو ثالث أكثر العناصر شيوعاً في القشرة الأرضية. يوجد في حالته الطبيعية في العديد من السيليكات ، ويتم استخراجها من المعدن المعروف باسم البوكسيت ، وهو صخر مستقر يحتوي على نسبة عالية من الألومنيوم.

كمعدن ، فإن كثافته المنخفضة ومقاومته للتآكل ، بالإضافة إلى كونه موصلًا جيدًا ، تجعله عنصرًا مفيدًا للغاية للعديد من العمليات الصناعية.

➤ لفائف الألومنيوم

تستخدم لفائف الألومنيوم بعروض مختلفة تبدأ من 1.0م، والمقاس المتعارف عليه هو 1.25م وأقصى عرض من الممكن استخدامه الآن 2.0م "باستخدام ماكينات عالية الكفاءة" و أطوال اللفائف حسب الوزن المستخدم ولتقريب الموضوع بافتراض ان سماكة الألومنيوم 0.5 مم يكون وزن المتر المربع 1.35 كيلوجرام وأقصى حمل للماكينه مفترض 2.5 طن يكون طول اللفة من العرض 1.0م في حدود 1800 متر طولي .

الألومنيوم المستخدم في عمليات الدهان يكون عبارة سبيكة خاص لانتاج الألواح والرولات والشرايط وهي تختلف عن سبيكة قطاعات الألومنيوم سبيكة 6063 ، وهو عامل مهم جدا في تحديد السعر.

وسماكة الألومنيوم من العوامل التي يجب الاعتماد عليها لعمل الحسابات الانشائية و تقسيم الألواح و قدرتها على مقاومة العوامل الحيوية و الضغوطات الواقعة عليها وهو عامل مهم جدا في تحديد السعر.

➤ سبائك الألومنيوم :

سبيكة الألومنيوم هي عبارة عن خلطة أغلب مكوناتها الألومنيوم النقي بنسبة تصل إلى 99% من مكونات السبيكة ونسبة 1% عبارة عن إضافات أخرى تحسن من جوده السبيكة وحسب الاستخدام المطلوب. والإضافات عبارة

عن (سيليكون - حديد - ماغنسيوم منجنيز - فوسفات - نحاس - أو غيرها) وحسب طبيعة السبيكة المستخدمه تكون الاضافة, فالسبائك التي تحتاج ليونة تكون هناك اضافات تختلف عن السبائك التي تحتاج الي صلاده .
توجد سبائك شهيرة في مجال الالومنيوم منها سبيكة 1100 وسبائك فئه 3000 (3105 - 3003) وسبائك فئه 5000.

و في أغلب الاحيان تستخدم السبائك المتبدلة 3003 - 3105 , والسبائك تختلف أختلاف طفيف في الأسعار حسب شركة الالومنيوم حيث ان الفرق لا يتجاوز 150 دولار في الطن , لذا السماكة هي عامل هام عند تحديد النوع والطلب والاستخدام ويكون الرول اكثر سماكة 0.5 مم ليكون من السهولة في تكوين الرولات والقدرة علي السحب في الماكينات الخاصة بعمل الالواح حيث سماكة الالومنيوم تحدد السحب وزمن السحب ليتواكب مع معدل السحب للماكينة وجودتها.

➤ المعالجة الحرارية:

عادةً ما يكون التعيين المكون من أربعة أرقام لسبائك الألومنيوم مصحوبًا بأي من الأحرف الأربعة التالية: F و O و W و T. المحلول المعالج حرارياً ، و T للحرارة المعالجة إلى ظروف مزاجية مستقرة بخلاف O أو F. تُستخدم تسميات درجة الحرارة التالية بشكل شائع:

T3 - محلول معالج بالحرارة ويعمل بالبرودة ويتقدم في العمر بشكل طبيعي.

T4 - محلول معالج بالحرارة وعمر طبيعي.

T6 - محلول معالج بالحرارة وعمر صناعي.

T7 - محلول معالج حرارياً ومتجاوزاً.

T8 - محلول معالج حرارياً ، يعمل بالبرودة ويتقدم في العمر صناعياً.

➤ السبائك المستخدمه في تصنيع الالومنيوم (1100-3003-3105-5005)

○ الومنيوم نقي 1100 ALLOY

سلسلة السبائك ذات الرقم 1xxx مصنوعة من أومنيوم نقاوته 99% أو أكثر

الخصائص:

موصلية كهربائية وحرارية عالية

مقاومة عالية للتآكل

قابلية جيدة للتشكيل

غير قابلة للمعالجة بالحرارة

قوة منخفضة

Chemical Composition

The following table shows the chemical composition of Aluminium / Aluminum 1100 alloy.

Element	Content (%)
Aluminium / Aluminum , Al	99.00 (min)
Copper , Cu	0.12

○ سبيكة الألومنيوم و المنجنيز ALLOY 3003

العنصر الرئيسي الذي يدخل في صناعة سبائك السلسلة 3XXX هو المنجنيز ، وعادةً بوجود كمية أقل من المغنيسيوم. و السبيكة الأكثر شهرة من هذه السلسلة هي 3003 ، وهي قابلة للتشكيل وقوية إلى حد ما

غير قابلة للمعالجة بالحرارة

الجيدة القوة المعتدلة

الخصائص: قابلية التشكيل

Chemical Composition

The following table shows the chemical composition of Aluminum / Aluminium 3003 alloy.

Element	Content (%)
Aluminum, Al	98.6
Manganese, Mn	1.2
Copper, Cu	0.12

○ سبيكة الألومنيوم و المنجنيز ALLOY3105

غير قابلة للمعالجة بالحرارة

القوة المعتدلة

الخصائص: قابلية التشكيل الجيدة

Chemical Composition

The chemical composition of Aluminium / Aluminum 3105 alloy is tabulated below.

Element	Content (%)
Aluminium / Aluminum, Al	99.0
Manganese, Mn	0.55
Magnesium, Mg	0.50

○ سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم ALLOY 5005

العنصر الرئيسي الذي يدخل في صناعة سبائك السلسلة 5 XXX هو المغنيسيوم. هذه السبائك قوية وقابلة للتلحيم ومقاومة للتآكل البحري

- قوة متوسطة إلى عالية

- سهولة اللحام

- مقاومة جيدة للتآكل

الخصائص:

- غير قابلة للمعالجة بالحرارة.

Chemical Composition


The following table shows the chemical composition of Aluminium / Aluminum 5005 alloy.

Element	Content (%)
Aluminum, Al	99.2
Magnesium, Mg	0.8

3. افلام لاصقة بطريقة التداخل الجزيئي Bonding Film

أفلام من البوليمرات المتطابقة مع الخصائص الطبيعية للحشو و الألواح الخارجية بطريقة التداخل الجزيئي للذرات المكونة للمواد و ليس عن طريق اللصق المباشر

وهي عبارة عن بوليمرات البولي اثلين تحدد سماكته طبقاً لسماكة الألومنيوم و طبقاً للسماكة الكلية للألواح المراد انتاجها وهي في الحالة العامة لانتاج ألواح 4 مم بطبقتي ألومنيوم 0.5 من أعلى و من أسفل السماكة المفضله هي 50 ميكرون ---- 0.0050 مم



ORBITA-FILM
KOMPETENZ IN FOLIE

PRODUCT INFORMATION

Product

7127.H.000

Article Number

Product Description

Film: Tie-Layer- Film
Color: transparent
Range of thickness: (DIN 53370) 50 – 100 µm

Technical Data

Peel resistance of Adhesives ≥ 3,5 kg/cm
T-Peel Test (ASTM D 1876-95)
Tensile strength (DIN 53455)
Machine Direction (MD): > 15 N/mm²
Transverse Direction (TD): > 17 N/mm²
Strain at break (DIN 53455)
Machine Direction (MD): > 400%
Transverse Direction (TD): > 500%

Application

The film 7127.H.000 is recommended for production of aluminium-polyethylene laminate plates.

Application Conditions

The recommended production temperature is over 120°C

Arrangement of Rolls

Diameter of core alternatively 76 or 152 mm. Diameter of roll max. 1000mm.

Storage Conditions

at room temperature, protected against UV.
Storage time: max. 6 months after production date

Specifications of delivery will be prepared and made available in course of continuous deliveries.

4. المادة المائنة Core

تنقسم المادة المائنة لالواح الالومنيوم لعدة انواع وهى :

- البولى ايثيلين قليل الكثافة
- مواد معدنية مخلوطة من البولى ايثيلين تجتاز اختبار المقاومة للحريق بدرجة B
- مواد معدنية بنسبة كبيرة مخلوطة بقليل من البولى ايثيلين والمواد العضوية وهى مواد غير قابلة للاحتراق تجتاز اختبار المقاومة للحريق بدرجة A2

➤ البولى ايثيلين قليل الكثافة LDPE Core

البولى ايثيلين منخفض الكثافة هو اول بولى ايثيلين يتم تطويره ويشتهر بصلابته ومرونته ، مع مقاومة الحرارة نسبيا .

بوليمرات البولى ايثيلين هي المادة المستخدمة فى عمليات اللصق فهي تتداخل بين جزيئات الالومنيوم. وهى المادة المستخدمة للحشو بين طبقتى الالومنيوم وتأتى على شكل حبيبات .

عند استخدام البوليمر المناسب ان يكون هناك معرفة لسبيكة الالومنيوم والخصائص الكيميائية لها وكذلك مادة الحشو والخصائص الكيميائية لها ويتم ارسالها الي الشركات المنتجة التي تقوم بتحديد البوليمر المناسب بين المادتين وهنا يجب التوجه أن استخدام مواد معاد تدويرها يكون في غاية الخطورة حيث أنه من الصعب ايجاد البوليمر المناسب .

ويتم اللصق باستخدام التسخين والضغط لدرجات حرارة معينه وفي صورة طبقا للمواد المستخدمة .

الخصائص الفيزيائية للبولى ايثيلين قليل الكثافة LDPE

- يجب أن تكون الكثافة 0.92 غم / سم³ .
- نقطة الانصهار 195 درجة مئوية.
- يحدث تليين عند درجة حرارة محيطه في الهواء من 120 إلى 125 درجة مئوية .
- كثافة الحبيبات السائلة من 0.5 إلى 0.6 غم / سم³.
- كثافة مسحوق المسحوق من 0.20 إلى 0.25 غم / سم³ .
- الانحناء المؤدي إلى الانهيار من 19.0 إلى 35.0 ميجا باسكال .

- عند القص تكون قوة الشد من 19.0 إلى 35.0 ميغا باسكال .
- صلابة عند حمل معين من الضغط على الكرة من 48.0 إلى 54.0 ميغا باسكال .
- المقاومة الكهربائية من 1016 إلى 1017 أوم
- حجم المقاومة الكهربائية -1014 أوم
- نفاذية العوازل على تردد 1010 هرتز من 2.32 إلى 2.36 .
- معامل التمدد الحراري خطي °C / H10-41 (1.7-2.0)



➤ مواد معدنية مخلوطة من البولي إيثيلين تجتاز اختبار المقاومة للحريق بدرجة B Core

حشو من مواد معدنية مخلوطة من البولي إيثيلين وقابلة للاحتراق وتتجاوز اختبار B وهي مانعة لانتشار للحرائق طبقاً لدرجة اختبارها وتأتي على شكل حبيبات



Physical Properties		Unit	Value ⁽¹⁾	ASTM Method
Melt index		G/10 min	0.75	D-1238
Density		G/cm ³	0.922	D-1505
Vicat softening point		°C	98	D-1525
Film Properties*				
Tensile @ break	MD	MPa	26	D-882
	TD		23	
Yield point	MD	MPa	12	D-882
	TD		12	
Elongation @ break	MD	%	370	D-882
	TD		560	
1% Secant modulus	MD	MPa	220	D-882
	TD		240	
Dart drop impact face/crease		cN/μm	4	D-1709
Elmendorf tear	MD	cN/μm	4	D-1922
	TD		7	
Haze		%	6.5	D-1003
Gloss 45° angle		-	65	D-2457

⁽¹⁾ The film properties have been measured on HP0722N (50 μ film, 2.5:1 blow-up ratio)

المعدن المستخدم هو البروسيت (المغنسيوم الطبيعي

هيدروكسيد) أو 3 (ATH: AL (OH)). يسمح المركب بدرجات حرارة تذوب من 130-280 °C عند البثق.

المكونات الاساسية للحشو: ببولي ايثيلين 36:45 % , مغنسيوم هيدروكسيد 52:55 % ,
مضادات اكسدة ومواد اخرى 2:5 %

حشو مواد معدنية مخلوطة من البولي ايثيلين تجتاز اختبار المقاومة للحريق بدرجة

A2 Core

حشو من مواد معدنية بنسبة كبيرة تصل الى 95% مخلوطة بقليل من البولي ايثيلين والمواد العضوية وهي غير قابلة للاحتراق وتتجاوز اختبار الحريق A2 وتأتى على هيئة لفائف .

المكونات الاساسية للحشو: 4% بولي ايثيلين , 1 % مواد عضوية , 95% مواد معدنية

FR CORE SPECIFICATION	UNIT	VALUE	NORM
Density	g/cm ³	1,7 ± 0,1	
Fire reaction		B - S1, d0	UNE-EN-13501-1:2007



A2 CORE SPECIFICATION	UNIT	VALUE	NORM
Density	g/cm ³	2,36 ± 0,1	
Fire reaction		A2 - S1, d0	UNE-EN-13501-1:2007

1. لوح الالومنيوم الخلفي Back Coated aluminum sheet

➤ لوح الالومنيوم

لوح الالومنيوم الخلفي لا يختلف عن اللوح الامامي حيث يجب ان يتطابق مع سبيكة اللوح الامامي والسمك

➤ طبقة الدهان

- للحفاظ علي الشيت وهي طبقة دهان حماية
- من المعروف أن البوليستر ، التي يتم تقديمها في مجموعة من اللعان والألوان ، تقاوم التشوه والتلطخ والمذيبات والتآكل ، ولكنها عموماً لا تمتلك درجة عالية من المتانة على المدى الطويل ونادراً ما تستخدم في المنتجات الخارجية التجارية
- طلاء بوليستر 7 ميكرون في لوح الالومنيوم الخلفي والذي يعمل كمساعد في حماية الواح ACP من مشاكل التآكل المحتملة التي قد تأتي من الجانب الخلفي للمادة المسببة للتآكل

➤ طلاء PE

يوفر طلاء PE حماية كافية من الرطوبة. إنها مادة بلاستيكية مستخدمة على نطاق واسع تم تطويرها في عدد كبير من الأصناف مثل HDPE و LDPE و EVOH وما إلى ذلك. تختلف مجالات تطبيق كل منها تماماً عن غيرها. يستخدم مصنعو ألواح الألمنيوم المركبة في الهند طلاء PE لتوفير هذه المقاومة الإضافية للتآكل. يضيف طلاء PE على ACP قوة إضافية دون زيادة وزنه. سهولة الصيانة ، ومقاومة الطقس ، وعزل الصوت ، والوقاية الجيدة من الحرائق ، ومقاومة الصدمات هي بعض الفوائد التي يتمتع بها المرء باستخدام طلاء PE.

➤ طلاء 2PET

من المعروف أن PET أو البولي إيثيلين تيريفثاليت عبارة عن طلاء قوي للغاية للمواد البلاستيكية. تألقه رائع بالتأكيد وكذلك وظائفه. يوفر هذا الفيلم مزايا العزل الحراري والمقاومة ، وضوح المظهر ، مقاومة درجات الحرارة العالية ، العزل الكهربائي ، وقبل كل شيء ، قوة الشد العالية.

وبالتالي ، يمكن لفيلم PET أو طلاء PET زيادة عمر أي مادة بناء لسنوات عديدة وإبقائها جديدة وجديدة. بالتأكيد يساهم في سلامة المبنى بسبب مقاومته العالية للحرارة والكهرباء.
